



Normes Standards pour le MODEF60

Test	ASTM No.	Normes recommandées	Normes d'Aevitas
Rigidité diélectriques	D877	30 KV (min.)	40 KV (min.)
Indice d'acidité	D974	0.02 Milligrammes KOH/gram (max.)	<0.01 (max.)
Tension interfaciale	D971	40 Dynes/cm (min.)	46 Dynes/cm (min.)
Densité	D1298	0.840 - 0.900	0.855 - 0.890
Indice de couleur	D1500	0.5 - 0.8	0.5 - 1.5
Examen visuel	D1524	Clarté, Sédiment, Eau libre	Clair, Aucun, Non
Teneur en eau dans l'huile	D1533	25 p.p.m. (max.)	12 p.p.m. (max.)

- Notre huile MODEF60 surpasse nos propres normes avant d'être expédié chez nos clients.
- Chaque expédition d'huile MODEF60 est accompagnée d'une copie de notre certificat d'analyses.